

**Descrizione del prodotto**

MASTERS 1200 è un sigillante adesivo monocomponente a base di silicati caratterizzato da un'elevata resistenza alla fiamma e al calore.

Non è idoneo per giunti di dilatazione.

Proprietà

- incombustibile di classe A1
- esente da solventi
- pronto all'uso
- inodore
- inorganico
- adesione senza primer (calcestruzzo, mattoni, mattoni refrattari, pietre e metalli)
- buona estrusione
- ottima lavorabilità
- levigabile
- resistenza alle fiamme
- resistenza alla temperatura fino a 1200°C
- non genera odori
- non genera fumi

Campi di impiego

- sigillatura di camini, forni, barbecue
- sigillatura di stufe e canne fumarie
- sigillatura di forni industriali
- idoneo per la posa di mattoni refrattari o di manufatti sottoposti ad altissime temperature
- riempimento di fessure tra mattoni refrattari

Preparazione e uso

Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +30°C – Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia.

Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore

Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali, pneumatiche e spatole idonee

Pulizia utensili: effettuare la pulizia di essi con semplice acqua

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

Confezione

cartuccia 280/300/310 ml, scat. 12 pz

Colori



Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 12 mesi.

Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle

Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

MASTERS 1200 - Dati tecnici

Proprietà	Procedura di Verifica	Unità	Valore
Gomma non vulcanizzata			
Densità a 23°C	ISO 1183 - 1	[g/cm ³]	1,78 / 1,80
Consistenza	ISO 7390		non cola
Tasso di indurimento a 23°C / 50% rh		[mm/day]	3
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.	PV 08112	[min]	6
Gomma vulcanizzata			
Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.			
Durezza Shore D	ISO 868		45
Resistenza alle temperature		[°C]	-40 / +1200

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero essere usati nella preparazione delle specifiche.

I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Il sistema di gestione è stato certificato secondo DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001

Per informazioni tecniche, qualità o sicurezza dei prodotti si prega di contattare:
MASTICI VOTTERO s.n.c.
 10040 La Cassa (TO) - via Torino 44
info@masticivottero.com
www.masticivottero.com